



Fólie ClearArmor 8S chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.

Certifikáty



Záruka SOLARFILM®

až 5 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti M1



Skladování Od -5°C Do +40°C 3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Evropská norma EN 12600 1B1



Dostupné Šířky 152cm 183cm

Konstrukce

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistíte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	83%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	10%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	10%
Celková Odražená Sluneční Energie	20%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	21%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	10%
Absorpce Sluneční Energie	14%
Přenos Sluneční Energie	76%
Snížení Oslnění Sluncem	15%
Hodnota G	0.82
Hodnota U	5.7
Stínící Součinitel	0.9
Typ Instalace	Exteriér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	240μ
Barva Zvenku	PRŮHLEDNÉ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	✓
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓

✓ Ano ✗ Nedoporučeno | Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR FILM® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.