



Fólie Platinum reflect 80 i velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup většiny přirozeného světla. Vliv slunečního svitu je významně snížen a vlastnost jednostranného zrcadla chrání soukromí před slídívy pohledy a při tom zajišťuje moderní vzhled vnějšku budovy.

Certifikáty



Záruka SOLAR FILM®

12 roky
 Viz Upozornění „Nové Záruky
 Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti

M1



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

92cm 122cm 152cm 183cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	23%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	60%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	58%
Celková Odražená Sluneční Energie	80%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	75%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	55%
Absorpce Sluneční Energie	33%
Přenos Sluneční Energie	12%
Snížení Oslnění Sluncem	80%
Hodnota G	0.2
Hodnota U	5.1
Stínící Součinitel	0.2
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	50μ
Barva Zvenku	STŘÍBRNÁ

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✗
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	!
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✗

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR FILM® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.