



Fólie Silver 50 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují vstup většiny přirozeného světla. Vliv slunečního svitu je významně snížen a vlastnost jednostranného zrcadla chrání soukromí před slídivými pohledy a při tom zajišťuje moderní vzhled vnějšku budovy.

Certifikáty



Záruka SOLAR FILM®

12 roky
Viz Upozornění „Nové Záruky
Pro Fólie Do Exteriéru“



Třída Požární Odolnosti

M1



Skladování Od -5°C Do +40°C

3 roky



Vyhovuje Směrnici Rohs Reach

Respektováno



Dostupné Šířky

152cm

Konstrukce

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovými částicemi proti IR paprskům
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

Pokyny Pro Údržbu

Roztok mýdlové vody (ref. 600-F0355 Film on), nečistěte po dobu nejméně jednoho měsíce a na fólii neaplikujte žádný typ nálepek ani lepidel.

Technický Datový List

Přenos Ultrafialového Záření	1%
Propustnost Viditelného Světla	59%
Odraz Venkovního Viditelného Světla	26%
Odraz Vnitřního Viditelného Světla	26%
Celková Odražená Sluneční Energie	58%
Celková Odražená Sluneční Energie 2*	54%
Poměr Slunečního Záření :	
Odraz Sluneční Energie	31%
Absorpce Sluneční Energie	29%
Přenos Sluneční Energie	40%
Snížení Oslnění Sluncem	47%
Hodnota G	0.45
Hodnota U	5.47
Stínící Součinitel	0.5
Typ Instalace	Interiér
Délka Role	30.5 metry m
Kompozice Fólie	PET
Tloušťka	50μ
Barva Zvenku	SILVER LIGHT

Pokyny Pro Instalaci

Vertikální postavení a pro standardní prosklenou plochu

Čirá Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Jednoduchá Okenní Tabule	✓
Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Reflexní Tónovaná Dvojitá Okenní Tabule	✓
Plynem Plněná Dvojitá Okenní Tabule – Low E	!
Stadip Ext. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	✓
Stadip Int. Čirá Dvojitá Okenní Tabule	!

✓ Ano ✗ Nedoporučeno ! Pozor

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m², kontaktujte nás ohledně finálních detailů nebo pro získání zprávy o teplotní šokové analýze.

Údaje na tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR FILM® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Prohlédněte si naše záruční podmínky a obchodní podmínky.